



Carrières FEIDT S.A.

GRANULATS - SABLES

FICHES TECHNIQUES

SITE de PRODUCTION	Carrière d'ALTWIES
PRODUIT	O/45 Type 2

Nature	<i>Concassé de grès</i>
Gisement	<i>Jurassique – Format. des Grès de Luxembourg (Hettangien-Sinémurien)</i>

DONNEES TECHNIQUES – NORME EN 13285

Caractéristiques	Normes	Valeurs	Ec.-Types	Catégories	Remarques	
Granularité	EN 933-1	45,0	±98,5	normale	OC ₈₀ G _A	Suivant Cahier des charges – Ponts & Ch.
		90,0	±100			
Teneurs en Fines	EN 933-1	0,4%	+/- 0,1%	f ₃	Passant à 0,063	
Fines (Bleu de méthyl.)	EN 933-9	3.5	+/- 0.7		En g/kg	
Fragment. Los Angeles	EN 1097-1	> 50		LA _D	Sur coupure 10/14	
Usure MDE (sous eau)	EN 1097-2	> 35		MDE _D	Sur coupure 10/14	
Masse volum. réelle	EN 1097-6	2,5			Tonnes/m ³	
Absorption d'eau	EN 1097-6	NR			Suivant utilisations	
MVA non tassé (vrac)		1,46	+/- 0,06		Tonnes/m ³	
Résistance au gel	EN 1367-1	> 4		F _D	EN % de perte de masse Sur coupure 8/16	
Compression statique		25,5%	+/- 4,5%		Sur coupure 32/40	

Fuseau type :

Coupures	0,5	1,0	2,0	5,6	11,2	22,4	45,0	90,0
Moyennes	14,5	17,5	19,5	26,0	46,0	77,5	98,5	100

Date de dernière mise à jour : 06/10/11

Cette version remplace toutes les versions antérieures