



Carrières FEIDT S.A.

GRANULATS - SABLES

FICHES TECHNIQUES

SITE de PRODUCTION Carrière d'ALTWIES

PRODUIT *O/4 Sable de remblais*

Nature *Sable de quartz – concassé de grès*

Gisement *Jurassique – Format. des Grès de Luxembourg (Hettangien-Sinémurien)*

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Normes	Valeurs		Variances		Catégories	Remarques
Granularité	EN 933-1	4,0	96,0	+/- 3,3		—	En % de passant
		5,6	99,0	+/- 1,4			
		8,0	100	+/- 0,0			
Teneurs en Fines	EN 933-1	2,0		+/- 0,32		f ₃	% passant au 0,063
Granularité - tolérances	EN 933-1	0,063	0,25	1,0	4,0	normale	% passant
		± 3	± 20	± 20	± 5		
Fines (Bleu de méthyl.)	EN 933-9	3,0		+/- 0,7		Type 2	En g/kg
Masse volum. réelle	EN 1097-6	± 2,6					En T/m ³
Masse volum. en vrac.	EN 1097-6	± 1,4					En T/m ³
Absorption d'eau	EN 1097-6	NR					
Résistance au gel	EN 1367-1	NR					

Granulométrie : valeurs moyennes annoncées des passants aux tamis normalisés

Tamis	0,063	0,125	0,250	0,50	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0
Passants (%)	2,0	12,0	63,0	75,0	83,0	89,0	96,0	99,0	100,0

Date de dernière mise à jour : 4/03/2017

Cette version remplace toutes les versions antérieures