



Carrières FEIDT S.A.

GRANULATS - SABLES

FICHES TECHNIQUES

SITE de PRODUCTION

Carrière d'ALTWIES

PRODUIT

O/45 Type 2

Nature Concassé de grès

Gisement Jurassique – Format. des Grès de Luxembourg (Hettangien-Sinémurien)

DONNEES TECHNIQUES – NORME EN 13285

Caractéristiques	Normes	Valeurs		Ec.-Types	Catégories	Remarques
Granularité	EN 933-1	45,0	±92	normale	OC ₈₀ G _A	Suivant Cahier des charges – Ponts & Ch.
		90,0	±100			
Teneurs en Fines	EN 933-1	1,0%		+/- 0,3%	f ₃	Passant à 0,063
Fines (Bleu de méthyl.)	EN 933-9	3,0		+/- 0,7		En g/kg
Fragment. Los Angeles	EN 1097-1	> 50			LA _D	Sur coupure 10/14
Usure MDE (sous eau)	EN 1097-2	> 35			MDE _D	Sur coupure 10/14
Masse volum. réelle	EN 1097-6	2,5				Tonnes/m ³
Absorption d'eau	EN 1097-6	NR				Suivant utilisations
MVA non tassé (vrac)		1,46		+/- 0,06		Tonnes/m ³
Résistance au gel	EN 1367-1	> 4			F _D	EN % de perte de masse Sur coupure 8/16
Compression statique		25,6%		+/- 5,9%		Sur coupure 32/40

Fuseau type :

Coupures	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0
Moyennes	15	23	26	28	30	40	55	67	79	92	100	100

Date de dernière mise à jour : 04/03/17

Cette version remplace toutes les versions antérieures