



Carrières FEIDT S.A.

GRANULATS - SABLES

FICHES TECHNIQUES

SITE de PRODUCTION Carrière de SENNINGERBERG

PRODUIT O/45 Type 2

Nature Concassé de grès

Gisement Jurassique – Format. des Grès de Luxembourg (Hettangien-Sinémurien)

DONNEES TECHNIQUES – NORME EN 13285

Caractéristiques	Normes	Valeurs	Variances	Catégories	Remarques	
Granularité	EN 933-1	45,0	±93	normale	OC ₈₀ GA	Suivant Cahier des charges – Ponts & Ch.
		90,0	±100			
Teneurs en Fines	EN 933-1	0,4 %	+/- 0,1 %	f ₃	Passant à 0,063	
Fines (Bleu de méthyl.)	EN 933-9	4,0	+/- 0,5		En g/kg	
Fragment. Los Angeles	EN 1097-1	> 50		LA _D	Sur coupure 10/14	
Usure MDE (sous eau)	EN 1097-2	> 35		MDE _D	Sur coupure 10/14	
Masse volum. réelle	EN 1097-6	2,5			Tonnes/m ³	
Absorption d'eau	EN 1097-6	NR			Suivant utilisation	
MVA non tassé (vrac)		1,5	+/- 0,01		Tonnes/m ³	
Résistance au gel	EN 1367-1	> 4		F _D	EN % de perte de masse Sur coupure 8/16	
Compression statique		26,5 %	+/- 0,5%		Sur coupure 32/40	

Fuseau type :

Coupures	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0
Moyennes	13	22	26	28	32	40	54	65	79	93	100	100

Date de dernière mise à jour : 04/03/2017

Cette version remplace toutes les versions antérieures